

【受注対応表】フライアッシュコンクリート

2024/9/1

大阪広域生コンクリート協同組合

普通コンクリート（混和剤：高性能AE減水剤）									
セメント	材齢 (日)	FA 置換率 (内割)	骨材最大寸法		20 mm				
			スラブ		8	12	15	18	21
			呼び強度	W W/B	160	165	170	175	180
N	28	10%	21	58	—	—	○	○	○
			24	53	○	○	○	○	○
			27	51	○	○	○	○	○
			30	48	○	○	○	○	○
			33	45	○	○	○	○	○
			36	43	○	○	○	○	○
			40	40	○	○	○	○	○
			42	38	○	○	○	○	○
			45	36	○	○	○	○	○
		20%	21	55	○	○	○	○	○
			24	51	○	○	○	○	○
			27	49	○	○	○	○	○
			30	46	○	○	○	○	○
			33	44	○	○	○	○	○
			36	42	○	○	○	○	○
			40	39	○	○	○	○	○
			42	37	○	○	○	○	○
			45	36	○	○	○	○	○
	56	10%	21	—	—	—	—	—	—
			24	58	—	—	○	○	○
			27	55	○	○	○	○	○
			30	52	○	○	○	○	○
			33	49	○	○	○	○	○
			36	46	○	○	○	○	○
			40	43	○	○	○	○	○
			42	42	○	○	○	○	○
			45	40	○	○	○	○	○
		20%	21	59	—	—	—	○	○
24			55	○	○	○	○	○	
27			53	○	○	○	○	○	
30			50	○	○	○	○	○	
33			47	○	○	○	○	○	
36			45	○	○	○	○	○	
40			42	○	○	○	○	○	
42			40	○	○	○	○	○	
45			39	○	○	○	○	○	
BB	56	20%	21	55	○	○	○	○	○
			24	50	○	○	○	○	○
			27	48	○	○	○	○	○
			30	44	○	○	○	○	○
			33	42	○	○	○	○	○
			36	40	○	○	○	○	○

○：JIS対応，—：受注不可