

# 【受注対応表】 普通コンクリートのスランプフロー配合

2023/4/1

大阪広域生コンクリート協同組合

普通コンクリート（スランプフロー配合）															
セメント （材齢）	化学混和剤	粗骨材最大寸法		20 mm											
		単位水量 (kg/m <sup>3</sup> )		175				180				185 <sup>※</sup>			
		呼び強度	スランプ フロー (cm) W/C (%)	45	50	55	60	45	50	55	60	45	50	55	60
N (28)	高性能 AE減水剤 〔増粘剤一液 タイプを含む〕	27	54	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
		30	50	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
		33	47	○	○	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—
		36	44	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	—
		39	41	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—
		40	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		42	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		45	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○: JIS対応   ●: JIS外対応   —: 受注不可   ※基準水量

注) スランプフロー配合を発注される場合、呼び強度27および30については、事前協議が必要です。

※標準空気量は4.5%です。  
上表で全てJIS表示外品となりますが、空気量2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0%に対応します。